

Dati tecnici prodotto

SIGA-Fentrim® 330 grey



Aggiornato al: 23.08.2018



Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: combinazione di pellicola speciale / tessuto in PO con adesivo ad alta resistenza SIGA

Unità confezione: Fentrim 330 grey 200 mm 2 rotoli / scatola
Fentrim 330 grey 300 mm 2 rotoli / scatola
Fentrim 330 grey 400 mm 2 rotoli / scatola

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Dimensione	lunghezza / larghezza		m	25 / 0.2 25 / 0.3 25 / 0.4
Dimensione	spessore		mm	1
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Spessore d'aria equivalente alla diffusione s_d		EN 1931	m	35
Comportamento a trazione e allungamento Sforzo massimo a trazione	lunghezza trasversale	EN 12311-1	N/50mm	250 180
Comportamento a trazione e allungamento Allungamento massimo a trazione	lunghezza trasversale	EN 12311-1	%	75 80
Comportamento al fuoco		EN ISO 11925-2	classe	E
Resistenza al distacco		DIN 4108-11		soddisfatta
Resistenza all'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non si screpola e non si asciuga perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			
Premessa per l'incollamento sicuro	Il sottofondo deve essere asciutto, chiuso, piano, in grado di sostenere pesi, senza polvere né grasso e non resistente alle colle. Pulire i sottofondi ed eseguire le prove di adesione prima dell'incollamento.			
Colore	grigio chiaro			