

Produktfaktablad

SIGA-Fentrim® IS 2



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: specialfolie-/fiberkombination i PO med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet:

Fentrim IS 2 75 mm	8 rullar / kartong
Fentrim IS 2 100 mm	6 rullar / kartong
Fentrim IS 2 150 mm	4 rullar / kartong
Fentrim IS 2 200 mm	2 rullar / kartong
Fentrim IS 2 250 mm	2 rullar / kartong
Fentrim IS 2 300 mm	2 rullar / kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd / bredd		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Fri utsättning för väder och vind			månader	max. 3
Diffusionsekvivalent Luftskiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	2
Drag- / expansionsbetående Maximal dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Drag- / expansionsbetående Expansion vid högsta dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	%	70 100
Brandbetående		EN ISO 11925-2	klass	E
Lufttäthet Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q ₁₀₀₀ -värde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Slagregnstållighet	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			
Färg	svart			