

Produktdatablad

SIGA-Fentrim[®] 2



Opdateret den: 29.05.2018

Distributør: SIGA

Udførelse og installation vejledning: se i manualen

Konstruktion: speciel film/flis kombination som kan pudses over lavet af PO med højeffektiv SIGA lim

Emballageenhed: Fentrim 2 100 mm 6 ruller / kasse
 Fentrim 2 150 mm 4 ruller / kasse
 Fentrim 2 200 mm 2 ruller / kasse
 Fentrim 2 50/85 mm 6 ruller / kasse

Produktbeskrivelse:

		Standarder	Enhed	Værdier
Dimensioner	længde / bredde		m	25 / 0,1 25 / 0,135 25 / 0,15 25 / 0,2
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Procestemperatur			°C	fra -10 °C
Atmosfærisk eksponering			Måneder	maks. 3
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse S _d Diffusionsmodstand, Z		EN 1931	m GPa s m ² /kg	2 11,2
Trækstyrke Maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Trækstyrke Forlængelse ved maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	%	70 100
Brandklasse		EN ISO 11925-2	klasse	E
Lufttæthed gennemtrængeligheds-koefficient ved samling lineær reference luftgennemtrængelighed	a-værdi Q ₁₀₀₀ -værdi	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2 /3)m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Modstandsdygtighed over for slagregn	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Modstandsdygtighed over for ældning	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser.			
Lagring	ubegrænset			
Farve	sort			

