

# Produktfaktablad

## SIGA-Fentrim® 2



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: specialfolie-/fiberkombination i PO som kan överputsas med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: Fentrim 2 100 mm 6 rullar / kartong  
 Fentrim 2 150 mm 4 rullar / kartong  
 Fentrim 2 200 mm 2 rullar / kartong  
 Fentrim 2 50/85 mm 6 rullar / kartong

### Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd / bredd		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperurtålighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Fri utsättning för väder och vind			månader	max. 3
Diffusionsekvivalent Luftskiktets tjocklek $s_d$		EN 1931	m	2
Drag- / expansionsbeteende: Maximal dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Drag- / expansionsbeteende: Expansion vid högsta dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	%	70 100
Brandbeteende		EN ISO 11925-2	klass	E
Slagregnstålighet	$P_{max}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			
Färg	svart			