

Produktdatablad

SIGA-Fentrim® IS 20



Opdateret den: 29.05.2018

Hersteller: SIGA

Udførelse og installation vejledning: se i manualen

Konstruktion: speciel film/flis kombination lavet af PO med højeffektiv SIGA lim

Verpackungseinheit:	Fentrim IS 20 75 mm	8 ruller/ kasse
	Fentrim IS 20 100 mm	6 ruller/ kasse
	Fentrim IS 20 150 mm	4 ruller/ kasse
	Fentrim IS 20 200 mm	2 ruller/ kasse
	Fentrim IS 20 250 mm	2 ruller/ kasse
	Fentrim IS 20 300 mm	2 ruller/ kasse

Produktbeskrivelse:

		Normen	Einheiten	Werte
Dimensioner	længde / bredde		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Procestemperatur			°C	fra -10 °C
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse s_d		EN 1931	m	20
Trækstyrke Maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Trækstyrke Forlængelse ved maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	%	70 80
Brandklasse		EN ISO 11925-2	klasse	E
Lufttæthed gennemtrængeligheds-koefficient ved samling lineær reference luftgennemtrængelighed rmeability	a- værdi Q_{1000} - værdi	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Afrivningsstyrke		DIN 4108-11		opfyldt
Afrivningsstyrke efter ældning		DIN 4108-11		opfyldt
Modstandsdygtighed over for ældning	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser			

Lagring	ubegrænset
Forudsætninger for sikker limning	Undergrunden skal være tør, lukket, plan, bæredygtig og støv- og fedtfri, og den må ikke være limafvisende. Før limningen skal undergrundene renses, og der skal gennemføres klæbetests.
Farve	hvid