

Produkta datu lapa

SIGA-Sicrall®



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

Pielietošanas
instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: ģpaši pastiprināts papīrs, noturīgs pret ūdens šļakatām, pateicoties PE pārklājumam, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums: Sicrall 60 10 ruļļi kastē
Sicrall 170 1 rullis kastē

Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri	garums/platums garums/platums	Sicrall 60 Sicrall 170	m m	40/0,06 40/0,17
Temperatūras izturība			°C	no -40 °C līdz +100 °C
Iestrādes temperatūra			°C	no -10 °C
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums s_d		EN 1931	m	8
Gaisa necaurlaidība: Salaidumu caurlaidības koeficients Lineārās atsauces gaisa caurlaidība	a-vērtība Q1000-vērtība	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Izturība pret novecošanu	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Uzglabāšana	neierobežota			