

Produktfaktablad

SIGA-Primur® rulle



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: högprestandalim beständigt kraftigt limmande och elastiskt

Förpackningsenhet: 10 rullar/kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd bredd/tjocklek		m m	8 0 012/0 004
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek s_d (vid strängtjocklek 4 mm)		EN 1931	m	4
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q_{1000} -värde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0,25
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			