

Produktfaktablad

SIGA-Wigluv®



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: diffusionsöppen specialfolie av PO, tånjbar, vattengenomsläpplig, UV-stabil, tål väder och vind upp till 12 månader med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: Wigluv 60 10 rullar / kartong
Wigluv 100 6 rullar / kartong
Wigluv 150 4 rullar / kartong
Wigluv 20/40 10 rullar / kartong

Egenskaper:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	Längd / bredd	Wigluv 60	m	40 / 0.06
	Längd / bredd	Wigluv 100	m	25 / 0.10
	Längd / bredd	Wigluv 150	m	25 / 0.15
	Längd / bredd	Wigluv 20/40	m	25 / 0.06
Temperaturtålighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Fri utsättning för väder och vind				max. 12 månader
Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek s_d		EN 1931	m	< 2
Slagregnstålighet	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			