

Gaminio duomenų lapas

SIGA-Corvum[®]



Atnaujinta: 2018-05-29

Platintojas: SIGA

Naudotojo vadove pateikiama: įrengimo instrukcija.

Konstrukcija: iš anksto sulenktas sutvirtintas specialus popierius, atsparus aptaškymui vandeniu su SIGA didelio efektyvumo klijais

Pakuotė: 10 ritinių / dėžė

Savybės:

		Standartai	Vienetai	Vertės
Matmenys	ilgis plotis		m m	25 0,06
Atsparumas temperatūrai			°C	nuo - 40 °C iki +100 °C
Klijavimo temperatūra			°C	nuo - 10 °C
Atstojamasis oro sluoksnis vandens garų difuzijai, s_d koeficientas		EN 1931	m	40
Sandarumo rodiklis Jungties pralaidumo koeficientas Linijinis pralaidumas	a vertė Q_{1000} vertė	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0,25
Atsparumas senėjimui	Juostos yra ilgaamžės ir turi stiprų ir ilgalaikį klijų lipnumą, klijai yra neišdžiūstantys, nes juose nėra kaučiuko, dervų ar tirpiklių. Juostos gali patikimai ir patvariai kompensuoti atsirandančius struktūrinius pastatu įdėjimus.			
Sandėliavimo trukmė	Neribota			