

Produktfaktablad

SIGA-Rissan®



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: armerad specialfolie av PE, tånjbar,
transparent grön med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: Rissan 60 10 rullar / kartong
Rissan 100 6 rullar / kartong
Rissan 150 4 rullar / kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd/bredd längd/bredd längd/bredd	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25/0,15 25/0,15 25/0,15
Temperurtålighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent Luftsiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	40
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q_{1000} -värde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0,25
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			