

Informační list výrobku

SIGA-Dockskin 200®



Aktualizováno dne: 29.08.2018

Výrobce: SIGA

Aplikace
Návod k pokládání: viz návod k použití

Balící jednotka: 6 x 1 kg láhve/karton

Složení: Bezropouštědlová polyuretanová směs

Charakteristik:

			Jednotky	Hodnoty
Obsah	láhev		kg	1,0
Vydatnost	láhev	Fentrim 330 grey 200mm (100mm plocha primeru) Fentrim 330 grey 300mm (200mm plocha primeru) Fentrim 330 grey 400mm (300mm plocha primeru)	m m m	~100 ~50 ~30
Tepelná odolnost			°C	+40 °C až +100 °C
Teplota zpracování			°C	-10 °C až +40 °C
Doba schnutí	20°C/50% rLf	K vytvrzení dochází vlhkostí obsaženou ve vzduchu a v podkladu. Doby schnutí se mohou měnit podle druhu podkladu a prodlouží se při nižších teplotách.	[min]	35 ± 8
Skladovatelnost	V neotevřeném stavu 12 měsíců, vztaženo na teplotu skladování 20 °C, od data výroby (viz razítko na balení). Chránit před vlhkostí a mrazem.			
Povinnost označování	Povinnost označování podle předpisů EU, viz bezpečnostní list			