

# Produktfaktablad

## SIGA-Dockskin 200®



**Uppdaterat den:** 29.08.2018

**Publicerat av:** SIGA

**Installationsanvisning:** se manual

**Förpackningsenhet:** 6 x 1 kg flaskor / kartong

**Uppbyggnad:** Lösningsmedelsfri polyuretanblandning

### Kännetecken:

			Enheter	Värden
<b>Innehåll</b>	flaska		kg	1,0
<b>Räckvidd</b>	flaska	Fentrim 330 grey 200mm (100mm Primer-yta) Fentrim 330 grey 300mm (200mm Primer-yta) Fentrim 330 grey 400mm (300mm Primer-yta)	m m m	~100 ~50 ~30
<b>Temperertålighet</b>			°C	-40 °C till +100 °C
<b>Bearbetningstemperatur</b>			°C	-10 °C till +40 °C
<b>Torktid</b>	20°C/50 % rLf	Härddningen sker genom fukt i luft och underlag. Torktiderna kan variera beroende på underlag och förlängas vid lägre temperaturer.	[min]	35 ± 8
<b>Lagringsmöjlighet</b>	Öppnad 12 månader baserat på en lagringstemperatur på 20 °C från tillverkningsdatum (se tryck på förpackning). Skyddas mot fukt och frost			
<b>Märkningspliktig</b>	Märkningspliktig enligt EU-föreskrifter, se säkerhetsdatablad			