

Productgegevensblad

SIGA-Dockskin 200®



Geactualiseerd op: 29-08-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Verpakkingseenheid: 6 x 1 kg fles / karton

Opbouw: Oplosmiddelvrij polyurethaan-mengsel

Kenmerken:

			Eenheden	Waarden
Inhoud	fles		kg	1,0
Reikwijdte	fles	Fentrim 330 grey 200mm (100mm Primervlak) Fentrim 330 grey 300mm (200mm Primervlak) Fentrim 330 grey 400mm (300mm Primervlak)	m m m	~100 ~50 ~30
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	-10 °C tot +40 °C
Drogingstijd	20°C/ 50% rLf	De uitharding vindt plaats door lucht en in ondergrond aanwezige lucht. Drogingstijden kunnen afhankelijk van de ondergrond afwijken en zijn bij lagere temperaturen langer	[min]	35 ± 8
Opslagcapaciteit	Ongeopend 12 maanden bij een bewaartemperatuur van 20 °C vanaf de productiedatum (zie etiket op flacon). Tegen vocht en vorst beschermen.			
Aanduidingsplichtig	Aanduidingsplichtig volgens EU-voorschriften, zie veiligheidsspecificatieblad			