

Produktfaktablad

SIGA-Fentrim® 330 grey



Uppdaterat den:	24.08.2018
Publicerat av:	SIGA
Installationsanvisning:	se manual
Uppbyggnad:	Specialfolie-/fiberkombination i PO med SIGA högprestandalim
Förpackningsenhet:	Fentrim 330 grey 200 mm 2 rullar / karton Fentrim 330 grey 300 mm 2 / karton Fentrim 330 grey 400 mm 2 rullar / karton

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd / bredd		m	25 / 0.2 25 / 0.3 25 / 0.4
Mått	tjocklek		mm	1
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent Luftsiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	35
Drag- / expansionsbeteende Maximal dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	N/50mm	340 180
Drag- / expansionsbeteende Expansion vid högsta dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	%	100 100
Brandbeteende		EN ISO 11925-2	klass	E
Fläkhållfasthet		DIN 4108-11		uppfyllda
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			
Förutsättning för en säker limning	Underlaget måste vara torrt, slutet, jämnt, bärkraftigt, damm- och fettfritt och får inte vara limavvisande. Före limning bör underlaget rengöras och limtestas.			
Färg	ljusgrå			