

## 产品数据表：

# SIGA-Fentrim® IS 20

<b>更新日期：</b>	2018年5月24日
<b>经销商：</b>	SIGA
<b>应用和使用说明：</b>	见手册
<b>构造：</b>	特殊薄膜/无纺布复合物，使用PO膜与SIGA的高性能粘合剂制成
<b>包装单位：</b>	Fentrim IS 20 75 mm 8 卷 / 箱 Fentrim IS 20 100 mm 6 卷 / 箱 Fentrim IS 20 150 mm 4 卷 / 箱 Fentrim IS 20 200 mm 2 卷 / 箱 Fentrim IS 20 250 mm 2 卷 / 箱 Fentrim IS 20 300 mm 2 卷 / 箱

### 特性：

		标准	单位	数值
尺寸	长度/宽度		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
耐温性			°C	- 40 °C 至 + 100 °C
安装环境温度要求			°C	- 10 °C 以上
Sd值		EN 1931	m	20
拉伸性能： 最大拉伸强度	纵向 横向	EN 12311-1	N/50mm	220 140
拉伸性能： 最大拉伸强度下的延伸率	纵向 横向	EN 12311-1	%	70 80
防火级别		EN ISO 11925-2		E级
气密性： 连接缝渗透系数 线性参考透气性	a值 Q <sub>1000</sub> 值	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
耐老化性	高持久粘合强度，因不含生橡胶、树脂或溶剂，因此具有防干燥和防脆化性能，可以持久可靠地吸收结构移动			
保质期	无限期			
颜色	白色			