

Produktdatablad



SIGA-Rissan®

Opdateret den: 29.05.2018

Distributør: SIGA

Udførelse og installation vejledning: se i manualen

Konstruktion: armeret specialfolie af PE, strækbar, grøntransparent, med højeffektiv SIGA-lim

Emballageenhed:

Rissan 60	10 ruller/ kasse
Rissan 100	6 ruller/ kasse
Rissan 150	4 ruller/ kasse

Produktbeskrivelse:

		Standarder	Enhed	Værdier
Dimensioner	længde / bredde	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Procestemperatur			°C	fra -10 °C
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse s_d		EN 1931	m	40
Lufttæthed gennemtrængeligheds-koefficient ved samling lineær reference luftgennemtrængelighed permeability	a-værdi Q_{1000} -værdi	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Afrivningsstyrke		DIN 4108-11		opfyldt
Afrivningsstyrke efter ældning		DIN 4108-11		opfyldt
Modstandsdygtighed over for ældning	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser			
Lagring	ubegrænset			
Forudsætninger for sikker limning	Undergrunden skal være tør, lukket, plan, bæredygtig og støv- og fedtfri, og den må ikke være limafvisende. Før limningen skal undergrundene renses, og der skal gennemføres klæbetests.			